

SPRAVLJANJE PRODUŽNO CEMENTNIH MALTERA

3. MAŠINSKO SPRAVLJANJE PRODUŽNO CEMENTNIH MALTERA (BUBNJAROM)

B. PRODUŽNO CEMENTNI MALTER OD HIDRATISANOG (G) PEČENOG KREČA

- 3.B. 1.1. Produžno cementni nesejani malter od gašenog hidratisanog kreča razmere 1:1:5 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"
- 3.B. 1.2. Produžno cementni nesejani malter od gašenog hidratisanog kreča razmere 1:1:6 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"
- 3.B. 1.3. Produžno cementni nesejani malter od gašenog hidratisanog kreča razmere 1:2:5 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"
- 3.B. 1.4. Produžno cementni nesejani malter od gašenog hidratisanog kreča razmere 1:2:6 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"
- 3.B. 1.5. Produžno cementni nesejani malter od gašenog hidratisanog kreča razmere 1:3:9 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"
- 3.B. 2.1. Produžno cementni sejani malter od gašenog hidratisanog kreča razmere 1:1:5 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"
- 3.B. 2.2. Produžno cementni sejani malter od gašenog hidratisanog kreča razmere 1:1:6 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"
- 3.B. 2.3. Produžno cementni sejani malter od gašenog hidratisanog kreča razmere 1:2:5 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"
- 3.B. 2.4. Produžno cementni sejani malter od gašenog hidratisanog kreča razmere 1:2:6 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"
- 3.B. 2.5. Produžno cementni sejani malter od gašenog hidratisanog kreča razmere 1:3:9 (cement : kreč : pesak) spravljen "bubnjarom"

| mašinsko spravljanje produžno cementnih maltera mešalicom zapremine bubnja 50 litara (bubnjara) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
| spravljanje maltera | vrsta kreča | vrsta maltera | razmera | klasifikacija | šifra pozicije | Opis operacije | grupa radnika | normativ vremena | | šifra materijala | materijal: naziv j.m. šifra | | | | |
| | | | | | | | | jedinačno | ukupno | | kreč (G) | pesak | cement | voda | |
| | | | | | | | | | | | hidratisani gašeni m ³ | m ³ | dakirani PC 350 kg. | m ³ | |
| | | | | | | | | | | | 470105 | 470900 | 490040 | 800401 | |
| 3 | B | nesejani malter | 1:1:5 | 1.1. | 120082 | gašenje kreča | NK | 0.359 | 4.658 | 471370 | 0.190 | 0.950 | 270.00 | 0.280 | |
| | | | | | | spravljanje | NK | 2.650 | | | | | | | |
| | | | | | | radnik-mašinista | KV | 1.325 | | | | | | | |
| | | | 1:1:6 | 1.2. | 120083 | prenos cementa | NK | 0.324 | 4.5393 | 471371 | 0.170 | 1.020 | 240.00 | 0.270 | |
| | | | | | | gašenje kreča | NK | 0.321 | | | | | | | |
| | | | | | | spravljanje | NK | 2.620 | | | | | | | |
| | | | 1:2:5 | 1.3. | 120084 | radnik-mašinista | KV | 1.310 | 4.9497 | 471372 | 0.330 | 0.820 | 230.00 | 0.280 | |
| | | | | | | prenos cementa | NK | 0.288 | | | | | | | |
| | | | | | | gašenje kreča | NK | 0.624 | | | | | | | |
| | | | 1:2:6 | 1.4. | 120085 | spravljanje | NK | 2.700 | 4.8051 | 471373 | 0.290 | 0.870 | 210.00 | 0.270 | |
| | | | | | | radnik-mašinista | KV | 1.350 | | | | | | | |
| | | | | | | prenos cementa | NK | 0.276 | | | | | | | |
| | | | 1:3:9 | 1.5. | 120086 | gašenje kreča | NK | 0.548 | 4.751 | 471374 | 0.310 | 0.930 | 146.00 | 0.240 | |
| | | | | | | spravljanje | NK | 2.670 | | | | | | | |
| | | | | | | radnik-mašinista | KV | 1.335 | | | | | | | |
| | | prosečno 1.4. - 1.5. | | | | | | | NK | 0.567 | 4.778 | 47137* | | | |
| | | | | | | | | | NK | 2.665 | | | | | |
| | | | | | | | | | KV | 1.333 | | | | | |
| | | nesejani malter | | 1:1:5 | 2.1. | 120087 | gašenje kreča | NK | 0.359 | 6.558 | 471380 | 0.190 | 0.950 | 270.00 | 0.280 |
| | | | | | | | spravljanje | NK | 2.650 | | | | | | |
| | | | | | | | radnik-mašinista | KV | 1.325 | | | | | | |
| | | | | 1:1:6 | 2.2. | 120088 | prenos cementa | NK | 0.324 | 6.439 | 471381 | 0.170 | 1.020 | 240.00 | 0.270 |
| | | | | | | | sejanje | NK | 1.900 | | | | | | |
| | | | | | | | gašenje kreča | NK | 0.321 | | | | | | |
| | | | | 1:2:5 | 2.3. | 120089 | spravljanje | NK | 2.620 | 6.850 | 471382 | 0.330 | 0.820 | 230.00 | 0.280 |
| | | | | | | | radnik-mašinista | KV | 1.310 | | | | | | |
| | | | | | | | prenos cementa | NK | 0.288 | | | | | | |
| | | | | 1:2:6 | 2.4. | 120090 | sejanje | NK | 1.900 | 6.705 | 471383 | 0.290 | 0.870 | 210.00 | 0.270 |
| | | | | | | | gašenje kreča | NK | 0.624 | | | | | | |
| | | | | | | | spravljanje | NK | 2.700 | | | | | | |
| 1:3:9 | 2.5. | | | 120091 | radnik-mašinista | KV | 1.350 | 6.651 | 471384 | 0.310 | 0.930 | 146.00 | 0.240 | | |
| | | | | | prenos cementa | NK | 0.276 | | | | | | | | |
| | | | | | sejanje | NK | 1.900 | | | | | | | | |
| prosečno 2.4. - 2.5. | | | | | | | NK | 0.567 | 6.678 | 47138* | | | | | |
| | | | | | | | NK | 2.665 | | | | | | | |
| | | | | | | | KV | 1.333 | | | | | | | |
| | | | | | | | NK | 0.214 | | | | | | | |
| | | | | | | | NK | 1.900 | | | | | | | |

OBRAČUN: Od 1 m³ spravljenog produžno cementnog maltera